Стандарт: ТУ16—505.937—76, МЭК 60317—26
Код ОКП: 35 9118 0700

Элементы конструкции:

1. Медная проволока диаметром от 0,063 до 1,50 мм.;
2. Изоляция на основе полиамидимидного лака (тип 1 и тип 2).

Область применения:

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "С". Электрические и термические свойства провода позволяют использовать его в обмотках, подвергающихся длительным перегрузкам и воздействию высоких температур.

Ресурс работы проводов — 20000 часов.

Устойчив к растворителям толуол.

Технические характеристики

Температурный индекс, [°C]	**200**
Термопластичный поток, [°C]	**320±5**