Стандарт: ТУ 16.К71—001—87
Код ОКП: 35 9137 0100

Элементы конструкции:

1. Алюминиевая проволока диаметром от 1,25 до 2,65 мм;
2. Изоляция из полиэфиримидного лака.

Область применения:

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "F":
двигателей малой мощности и сухих трансформаторов.
Ресурс работы проводов - 20000 часов.

Устойчивы к растворителям (толуол).

Технические характеристики

Пробивное напряжение [В]	**2700**
Температура окружающей среды, нижний предел [°C]	**-60**
Температурный индекс, [°C]	**155 (F)**
Термопластичный поток, [°C]	**240±5**