



Стандарт: ТУ 16.К09-097-95, МЭК 60317-8

Код ОКП: 35 9100

Элементы конструкции:

1. Медная проволока диаметром от 0,063 до 2,500 мм;
2. Изоляция из полиэфиримидного лака (тип 2).

Область применения:

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "Н": двигателей и сухих трансформаторов электрооборудования для промышленного и бытового применения, генераторов, измерительных приборов, катушек, реле, аппаратуры связи, а также компрессоров холодильных установок и кондиционеров, работающих в среде фреонов (хладонов). Термические свойства провода позволяют использовать провод в обмотках подвергающихся длительным перегрузкам и воздействию высоких температур. Ресурс работы проводов - 20000 часов.

Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев.

Устойчив к растворителям: толуол и 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола, и к фреонам (хладонам): R 12, R 22.

Технические характеристики

Температура окружающей среды, нижний предел [°C] **60**
Температурный индекс, [°C] **180 (H)**
Термопластичный поток, [°C] **300**