



Стандарт: ТУ 16.К71—001—87

Код ОКП: 35 9137 0100

Элементы конструкции:

1. Алюминиевая проволока диаметром от 1,25 до 2,65 мм;
2. Изоляция из полиэфиримидного лака.

Область применения:

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "F": двигателей малой мощности и сухих трансформаторов.

Ресурс работы проводов - 20000 часов.

Устойчивы к растворителям (толуол).

Технические характеристики

Пробивное напряжение [В]	2700
Температура окружающей среды, нижний предел [°C]	60
Температурный индекс, [°C]	155 (F)
Термопластичный поток, [°C]	240±5